

产品质量监督抽查实施规范

CCGF 201-2008

纺织品

2008-7-22 发布

2008-10-1 实施

国家质量监督检验检疫总局

纺织品产品质量监督抽查实施规范

1 适用范围

本规范适用于国家及省级质量技术监督部门组织的纺织品产品质量监督抽查，其他质量监督部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参照本规范执行。监督抽查产品范围包括床上用品、羊绒针织品、针织服装、毛巾、针织内衣、毛针织品、针织女式内衣等纺织品产品。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

表 1

产品分类	一级分类	二级分类
分类代码	2	201
分类名称	日用消费品	纺织品

2.2 产品种类

表 2

产品种类	包含产品
201.1 床上用品	床单、被、被套、枕垫类产品、配套床上用品、绗缝制品
201.2 羊绒针织品	羊绒针织品
201.3 针织服装	针织 T 恤衫、针织运动服、针织休闲服装、针织睡衣、婴幼儿针织服饰、针织裙套
201.4 毛巾	方巾、面巾、地巾、浴巾、枕巾、毛巾被
201.5 针织内衣	棉针织内衣、化纤针织内衣、针织保暖内衣（絮片类和无絮片类）
201.6 毛针织品	精、粗梳纯毛针织品和非毛纤维纯纺或混纺的仿毛针织品。
201.7 针织女式内衣	文胸、塑身内衣、腹带

3 术语和定义

- 3.1 床上用品：指用于家庭、宾（旅）馆、寝室等休息场所居室内的寝具纺织品类。
- 3.2 羊绒针织品：指精、粗梳纯羊绒针织成品和含羊绒 30%及以上的羊绒混纺针织成品。
- 3.3 针织服装：指以针织面料为主要材料，经缝制加工（针织缝纫加工方式）制成的服装。
- 3.4 婴幼儿针织服饰：指年龄在 36 个月以内或身高 104cm 及以下的婴幼儿使用的针织用品。
- 3.5 毛巾：指用纺织纤维为材料制成的各类机织毛巾产品。

3.6 针织内衣：指用针织面料加工制成内衣类产品。

3.7 毛针织品：指精、粗梳纯毛、混纺或仿毛针织成品。

3.8 针织女式内衣：指女士专用的针织服饰产品。

4 企业规模划分

根据纺织品行业的实际情况，生产企业规模以纺织品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表 3：

表 3

企业规模	大型企业	中型企业	小型企业
销售额（万元）	≥30000	≥3000 且 <30000	<3000

5 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用本规范。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本规范。

GB 10111	利用随机数骰子进行随机抽样的方法
GB/T15500	利用电子随机数抽样器进行随机抽样的方法
GB 5296.4	消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
GB 18401	国家纺织产品基本安全技术规范
GB 18383	絮用纤维制品通用技术要求
GB/T 7635.1	全国主要产品分类与代码 第 1 部分：可运输产品
GB/T 8170	数值修约规则
GB/T 8878	棉针织内衣
GB/T 8685	纺织品和服装使用说明的图形符号
FZ/T 01053	纺织品 纤维含量的标识
FZ/T 62005	被、被套
FZ/T 62006	毛巾
FZ/T 62007	床单
FZ/T 62009	枕、垫类产品
FZ/T 62010	配套床上用品
FZ/T 73005	低含毛混纺及仿毛针织品
FZ/T 73007	针织运动服
FZ/T 73008	针织 T 恤衫

FZ/T 73009	羊绒针织品
FZ/T 73011	针织腹带
FZ/T 73012	文胸
FZ/T 73016	针织保暖内衣（絮片类）
FZ/T 73017	针织睡衣
FZ/T 73018	毛针织品
FZ/T 73019.1	针织塑身内衣 弹力型
FZ/T 73019.2	针织塑身内衣 调整型
FZ/T 73020	针织休闲服
FZ/T 73022	针织保暖内衣
FZ/T 73024	化纤针织内衣
FZ/T 73025	婴幼儿针织服饰
FZ/T 73026	针织裙套
FZ/T 81005	绗缝制品

国家质检总局第 13 号令 产品质量国家监督抽查管理办法
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

根据产品的销售单元（件、条、套）抽取相同款式、相同花型和相同颜色的被检样品。

6.2 抽样方法

在企业成品仓库内或市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品的。

按照 GB 10111《利用随机数骰子进行随机抽样的方法》或 GB/T15500《利用电子随机数抽样器进行随机抽样的方法》标准规定执行。

6.3 抽样基数

在生产企业抽查的抽样基数不得低于 20 件/套。在流通领域（市场）抽查的抽样基数满足抽样数量即可。

6.4 抽样数量

抽取样品的数量不得超过检验、复检的合理要求。根据本规范规定的检验要求，抽查的样品数量见下表：

表 04

产品种类	包含产品	抽样数量（同款同花同色）
1 床上用品	床 单	2 条/套（其中备样 1 条/套）
	被、被套	2 条/套（其中备样 1 条/套）
	枕、垫类产品	3 条/个（其中备样 1 条/个）
	配套床上用品	2 条/套（其中备样 1 条/套）
	绗缝制品	2 条/套（其中备样 1 条/套）
2 羊绒针织品	羊绒针织品	3 件/条/套（其中备样 1 件/条/套）
3 针织服装	针织 T 恤衫	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
	针织运动服	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
	针织休闲服	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
	针织睡衣	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
	婴幼儿针织服饰	8 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
	针织裙套	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
4 毛巾	毛 巾	面巾/方巾 5 条（其中备样 2 条）
		浴巾/毛巾被 2 条（其中备样 1 条）
		枕巾/地巾 3 条（其中备样 1 条）
5 针织内衣	棉针织内衣	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
	化纤针织内衣	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
	针织保暖内衣	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
	针织保暖内衣（絮片类）	7 件/条/套（其中备样 2 件/条/套）
6 毛针织品	毛针织品 低含毛混纺及仿毛针织品	4 件/条/套（其中备样 1 件/条/套）
7 针织女式内衣	文 胸	9 个（其中备样 3 个）
	针织塑身内衣 （调整型、塑身型）	6 件（其中备样 2 件）
	针织腹带	6 件（其中备样 2 件）

6.5 样品处置

6.5.1 被抽查产品的样品应有密封和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息；检验样品和备用样品必须分别封样。

6.5.2 检验用样品由抽样人员负责寄、送指定的检验机构相关部门，备用(复检)样品存放在被抽单位由被抽单位负责妥然存放，在需要复检时，采用备用样品检验，备用(复检)样品由被抽单位负责寄、送指定的检验机构。

6.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的抽查产品销售总额，以万元计。如抽查针织女式内衣产品，则记录被抽查企业上一年度生产的针织女式内衣产品销售总额；抽查针织 T 恤衫产品，则记录被抽查企业上一年度生产的针织服装

产品销售总额。若被抽查企业上一年未生产此类产品，记录本年度已实际生产此类产品的销售总额。

7 检验要求

7.1 产品实物质量检验项目（见附录）

注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。

7.2 产品标签质量检查项目及分类

表 05

序号	检查项目	依据标准条款	强制性/推荐性	检测方法标准	不合格程度分类	
					1类	2类
1	制造者/代理商名称、地址	GB5296.4	强制性	外观目测	●	●
2	产品名称					●
3	产品号型(规格)					●
4	纤维成分及含量				●	●
5	维护/洗涤方法					●
6	使用/贮藏要求说明(可在要时应用)					●
7	产品使用期限(可在需要时应用)					●
8	产品标准编号				●	●
9	产品质量等级说明					●
10	产品质量检验合格证明					●
11	产品安全类别				●	●
备注：1. 一个项目内有1、2分类时，未标注为1类；标注不正确为2类。 2. 因GB/T 1335或GB/T 6411标准中服装号型系列不能满足产品需要时，企业根据该标准号型系列规定而推定的服装号型宜按“符合”判定。 3. 序号6、7内容如产品无特殊需求时，不作考核。 4. 当几种形式的使用说明同时出现时，如内容不一致且互相矛盾时，该项目按标注不正确判定。						

注：1类——严重不合格，2类——轻微不合格。

7.3 取样部位及方法

对于素色、相同材质、均匀混色或小循环印花、色织及类似效果的材料，按相应的试验方法标准规定取样。

大型花及特大型花：即一个花型(或组织)循环远大于1个试样量时，染色牢度项目分颜色取样；禁用偶氮染料和甲醛则可取足所出现的所有主体颜色进行混合制样，充分混合后按相应的方法标准规定取样。

对于局部印花、独立印花或分散花型，取样应该包括印花图案；如果这些印花色相不同，可分别取样。当局部印花图案很小时，不可从多个样品中剪取后合为一个试样。

同一样品不同材质、不同色别或花型的多组件组成的材料，需按不同组件分别取样检测各项目。

对含多组件的产品，则质量比低于 1%的组件可不作检测(婴幼儿用品除外)。

样品若有局部印花或配料(拼料、辅料)的，如样品数量不能满足所有试验要求，首先取样检测禁用偶氮染料，其次依次为甲醛、色牢度、pH 值。

7.4 检验应注意的问题

7.4.1 禁用偶氮染料检测时采用的前处理方法：纯涤纶产品采用 GB/T 17952-2006 中的附录 B 方法；其他产品按 GB/T 17952-2006 中 6.1.1 规定的方法。

禁用偶氮染料检测：采用 GC/MS 内标法进行分析。

对未经过染色或印花工艺的产品可判定该产品未使用禁用的偶氮染料。

含有氨纶的产品可将氨纶拆出后进行检测。

7.4.2 色牢度试验采用单纤维贴衬。

7.4.3 若企业明示的产品标准中缺少相关重要检验项目，或该项目指标低于相应的国家或行业强制性标准要求时，应按照国家或行业强制性标准规定进行检验。

7.4.4 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备样分别加贴相应标识后入库。

8 判定原则

8.1 产品实物质量判定原则

经检验，样品的实物质量检验项目中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定（见本规范第 5 条），判定该批产品实物质量为不合格，当产品存在 A 类项目或 3 项以上（包括 3 项）B 类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅存在 2 项以下（包括 2 项）B 类项目不合格时，属于较严重不合格。反之，判定该批产品实物质量合格。

8.2 产品标签判定原则

当产品标签检查项目全部合格或仅有 3 项以下（包括 3 项）2 类检查项目不合格时，判定该批产品标签为合格。反之，判定该批产品标签不合格。

8.3 产品检验结果综合判定原则

经检验，所抽取样品实物质量和标签均合格时，综合判定该批产品合格。反之，判定该批产品不合格。当产品存在 A 类项目或 3 项以上（包括 3 项）B 类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅存在 2 项以下（包括 2 项）B 类项目不合格时，属于较严重不合格；当产品仅存在标签不合格时，属于轻微不合格。

9 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1 核查不合格项目有关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)、检验后缺陷特征样

品、与不合格质量数据相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到申请复检者认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

9.2 对不合格项目复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9.3 不进行复检项目

根据质量指标的特殊性及检测产品或部位重复性，规定：

9.3.1 羊绒针织品松弛收缩项目，针织服装、针织内衣的水洗尺寸变化率项目因线圈结构不稳定性，不进行复检。

9.3.2 本规范中羽绒微生物检验项目检验结果为不合格时，不进行复检。

附录

产品实物质量检验项目及重要程度分类

7.1.1 床上用品实物质量检验项目及重要程度分类

表6 床单

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	● (超标100%及以上)	●
2	pH值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度(级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度(级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 3920		●
7	耐洗色牢度(级)	FZ/T62007	推荐性	GB/T3921.3		●
8	水洗尺寸变化率(%)	FZ/T62007	推荐性	GB/T8628/GB/T 8630 /GB/T8629 5A 程序 干燥方 法 A		●
9	纤维成分含量 (%)	FZ/T62007 (FZ/T01053)	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

表7 被、被套

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	● (超标 100%及 以上)	●
2	pH值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性/	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB18401 (B类)	强制性	GB/T 3920		●
7	耐洗色牢度 (可水洗产品) (级)	FZ/T62005	推荐性	GB/T 3921.3		●
8	水洗尺寸变化率 (可水洗产品) (%)	FZ/T62005	推荐性	GB/T8628/GB/T8630 /GB/T8629 5A 程序 干燥方法A		●
9	面、里料及填充物 纤维成分含量(%)	FZ/T62005 FZ/T01053	推荐性 推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●
10	絮用纤维原料要求	GB 18383-2007 中 4.1 条	强制性	GB 1103 等		●

备注：以上1~8序各项检验套料（指可脱卸的保护性外套的面/里料）

表 8 枕、垫类产品

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	● (超标 100%及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920		●
7	耐洗色牢度 (级) (可水洗产品)	FZ/T62009	推荐性	GB/T 3921.3		●
8	面、里料及填充物纤维成分含量 (%)	FZ/T62009 FZ/T01053	推荐性 推荐性 强制性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●
9	絮用纤维原料要求	GB 18383-2007 中 4.1 条	强制性	GB 1103 等		●

备注：以上 1~8 序各项检验套料（指可脱卸的保护性外套的面/里料）

表 9 绗缝制品产品

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	● (超标 100%及以上)	●
2	pH 值	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920		●
7	水洗尺寸变化率(%) (面料/里料)	FZ/T81005	推荐性	GB/T8628/GB/T8630/GB/T8629 5A 程序 干燥方法 A		●
8	面、里料及填充物纤维成分含量(%)	FZ/T81005	推荐性 强制性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●
9	羽绒含绒量(%) [注 2]	FZ/T81005 中 5.5 FZ/T 81002	推荐性	FZ/T80001	●	●
10	鸭毛(绒)含量(%) [注 3]	FZ/T 81002	推荐性	FZ/T80001		●
11	羽绒微生物/(cfu/g)	同上	推荐性		● (沙门氏菌超标或二项及以上菌种超标)	●
12	絮用纤维原料要求	GB 18383-2007 中 4.1 条	强制性	GB 1103 等		●

备注：1：以上 1~8 序各项检验套料（指可脱卸的保护性外套的面/里料）

2：被类产品填充物含绒量项目检测结果低于 40%以下或实测结果低于明示数据 20%为 A 类；高于 40%但与明示指标不符，为 B 类。含绒量项目实测超过明示上公差判定为合格。

3：鸭毛(绒)含量项目考核明示填充物为鹅绒的羽绒被。

表 10 配套床上用品(多层复合床罩、单层床罩)

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (C)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100%及以上)	●
2	pH值	GB 18401 (C)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (C)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (面料)(级)	GB 18401 (C)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)(面料)	GB 18401 (C)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)(面料)	GB 18401 (C)类	强制性	GB/T 3920		●
7	耐洗色牢度 (级)(面料)	FZ/T62010 (FZ/T62005)	推荐性	GB/T 3921.3		●
8	纤维成分含量(%)	FZ/T62010 (FZ/T62005)	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911等		●

备注：多层、单层床罩按本规范规定的床单检验项目检验。配套床上用品其余各单件产品按本规范规定的相应产品检验项目检验。

7.1.2 羊绒针织品实物质量检验项目及重要程度分类

表 11 羊绒针织品

序号	检验项目	据法律法规 或标准条款	强制性/推荐 性	检 测 方 法	重要程度或不合格程度 分类	
					A 类	B 类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100%及以 上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类/	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度(级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920		●
7	耐洗色牢度 (级)	FZ/T73009	推荐性	GB/T 12490 A1S 条 件		●
8	顶破强度 (kPa)	FZ/T73009	推荐性	GB/T 7742		●
9	松弛收缩 (%)	FZ/T73009	推荐性	FZ/T 70009		●
10	羊绒含量 (%)	FZ/T73009	推荐性	GB/T 2910 GB/T 16988 FZ/T 01048		●

7.1.3 针织服装实物质量检验项目及重要程度分类

表 12 针织 T 恤

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A 类	B 类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100%及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	耐洗色牢度 (级)	FZ/T 73008	推荐性	(GB/T3921.1/3921.3)		●
8	耐光、汗复合色牢度 (级)	FZ/T 73008	推荐性	GB/T 14576-1993 B 法		●
9	水洗尺寸变化率 (%)	FZ/T 73008	推荐性	GB/T8878		●
10	水洗后扭曲率 (%)	FZ/T 73008	推荐性	FZ/T 73008 中 5.4.8 条		●
11	起球 (级)	FZ/T 73008	推荐性	FZ/T 73008 中 5.4.6(压力 780cN, 起球 600 次)		●
12	纤维成分含量 (%)	FZ/T73008	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

表 13 针织运动服

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100%及以上)	●
2	pH值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度(级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB ~18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	耐洗色牢度(级)	FZ/T73007	推荐性	GB/T 3921.3		●
8	水洗尺寸变化率 (%)	FZ/T73007	推荐性	FZ/T 73007 中 5.4.2 条		●
9	水洗后扭曲率(%)	FZ/T73007	推荐性	FZ/T 73007 中 5.4.3 条		●
10	起球(级)	FZ/T73007	推荐性	FZ/T 73007 中 5.4.8(压力 780cN, 起 球600次)		●
11	纤维成分含量(%)	FZ/T73007	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

表 14 针织休闲服装

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100%及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度(级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	耐洗色牢度 (级)	FZ/T73020	推荐性	GB/T 3921.1		●
8	水洗尺寸变化率 (%)	FZ/T73020	推荐性	FZ/T 73020 中 5.2.2 条		●
9	水洗后扭曲率(%)	FZ/T73020	推荐性	FZ/T 73020 中 5.2.13 条(FZ/T73007中5.4.3 条)		●
10	起球(级)	FZ/T73020	推荐性	FZ/T 73020 中 5.2.7(压力 780cN, 起 球600次)		●
11	纤维成分含量(%)	FZ/T73020	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

表 15 针织睡衣

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	FZ/T 73017	推荐性	GB/T 2912.1	●(超标 100%及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度(级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度(级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	耐洗色牢度(级)	FZ/T73017	推荐性	GB/T3921.1/ 3921.3		●
8	水洗尺寸变化率 (%)	FZ/T73017	推荐性	FZ/T 73017 中 5.3 条		●
9	纤维成分含量(%)	FZ/T73017	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

表 16 婴幼儿针织服饰

序号	检验项目	依据法律法规或标准条款	强制性/推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (A)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100%及以上)	●
2	pH值	GB 18401 (A)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (A)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度(级)	GB 18401 (A)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度(级)	GB 18401 (A)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐摩擦色牢度 (级)	GB18401 (A)类 FZ/T73025	强制性/推荐性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	耐洗色牢度(级)	FZ/T73025	推荐性	GB/T 3921.1		●
8	耐唾液色牢度(级)	GB18401 (A)类	强制性	GB/T 18886		●
9	缝纫强力(N)	FZ/T73025	推荐性	FZ/T73025 中 5.4.7条		●
10	纤维成分含量(%)	FZ/T73025	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911等		●

表 17 针织裙套

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100 %及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度(级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	耐洗色牢度(级)	FZ/T73026	推荐性	GB/T 3921.1		●
8	水洗尺寸变化率 (%)	FZ/T73026	推荐性	FZ/T 73020 中 5.2.2 条		●
9	纤维成分含量(%)	FZ/T73026	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

7.1.4 毛巾实物质量检验项目及重要程度分类

表 18 毛巾（包括方巾、面巾、地巾、浴巾、枕巾、毛巾被等）

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100 %及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (A)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	●
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920		●
7	耐洗色牢度 (级)	FZ/T62006	推荐性	GB/T 3921.3		●
8	纤维成分含量 (%)	FZ/T62006	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

7.1.5 针织内衣实物质量检验项目及重要程度分类

表 19 棉针织内衣

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性/ 推荐性	GB/T 2912.1	●(超标 100 %及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性/ 推荐性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染 料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	耐洗色牢度 (级)	GB/T 8878	推荐性	GB/T3921.3		●
8	水洗尺寸变化率 (%)	GB/T 8878	推荐性	GB/T 8878 中 5.4.2 条		●
9	纤维成分含量 (%)	GB/T 8878	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

表 20 化纤针织内衣

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分 类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性/ 推荐性	GB/T 2912.1	●(超标 100 %及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性/ 推荐性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染 料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐干摩擦色牢度 (级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
6	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
7	耐洗色牢度 (级)	FZ/T 73024	推荐性	GB/T 3921.1		●
8	水洗尺寸变化率 (%)	FZ/T 73024	推荐性	FZ/T 73024 中 5.2.5 条		●
9	纤维成分含量 (%)	FZ/T 73024	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

表 21 针织保暖内衣

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A 类	B 类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100% 及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	保温率 (%)	FZ/T73022	推荐性	GB/T 11048 中 A 法		●
8	纤维成分含量 (%)	FZ/T73022	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

表 22 针织保暖内衣(絮片类)

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (A)类 FZ/T 73016	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100% 及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度(级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922 (只做内层面料)		●
6	耐干摩擦色牢度(级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	保温率 (%)	FZ/T 73016	推荐性	GB/T 11048 中 A 法		●
8	纤维成分含量(%)	FZ/T 73016	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

7.1.6 毛针织品实物质量检验项目及重要程度分类

表 23 毛针织品

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A 类	B 类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	● (超标 100% 及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	起球	FZ/T73018	推荐性	GB/T 4802.3		●
8	纤维成分含量 (%)	FZ/T73018 /FZ/T73005	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等		●

7.1.7 针织女士内衣实物质量检验项目及重要程度分类

表 24 文胸

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1 (测罩杯里料)	●(超标 100% 及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573 (测罩杯里料)		●
3	可分解芳香胺染 料(mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592 (测 罩杯组合件)	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713 (测 杯面)		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性/推 荐性	GB/T 3922 (测侧翼面/里)		●
6	纤维成分含量 (%)	FZ/T73012	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 等 (测杯里料、侧 翼里料)		●

表 25 针织塑身内衣（弹力型）

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A类	B类
1	甲 醛 含 量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100% 及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染 料(mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	纤维成分含量 (%)	FZ/T 73019.1	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910/GB/T 2911 等		●

表 26 针织塑身内衣（调整型）

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A 类	B 类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	●(超标 100% 及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香胺染料(mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐干摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	接缝强力(N)	FZ/T 73019.2	推荐性	FZ/T 01030 A 法		●
8	纤维成分含量 (%)	FZ/T 73019.2	推荐性	FZ/T 01057 GB/T 2910 GB/T 2911 FZ/T 01095		●

表 27 针织腹带

序号	检验项目	依据法律法规 或标准条款	强制性 /推荐性	检测方法	重要程度或不合格程度分类	
					A 类	B 类
1	甲醛含量 (mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 2912.1	● (超标 100% 及以上)	●
2	pH 值	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 7573		●
3	可分解芳香 A 胺)染料(mg/kg)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 17592	●	
4	耐水色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 5713		●
5	耐汗渍色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3922		●
6	耐摩擦色牢度 (级)	GB 18401 (B)类	强制性	GB/T 3920 (只做直向)		●
7	拉伸弹性回复率 (%)	FZ/T 73011	推荐性	FZ/T 73011 中 5.6 条		●
8	纤维成分含量 (%)	FZ/T 73019	推荐性	FZ/T01057 GB/T2910 GB/T2911 FZ/T01095		●